



(11) **EP 2 532 633 A1**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
12.12.2012 Patentblatt 2012/50

(51) Int Cl.:
C04B 28/04^(2006.01)

(21) Anmeldenummer: **12168743.8**

(22) Anmeldetag: **21.05.2012**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO
PL PT RO RS SE SI SK SM TR**
Benannte Erstreckungsstaaten:
BA ME

(30) Priorität: **07.06.2011 DE 102011106218**

(71) Anmelder:
• **Redco S.A.**
1880 Kappelle-op-den-Bos (BE)

• **Etex Holding GmbH**
69126 Heidelberg (DE)

(72) Erfinder:
• **Brem, Dr. Hartmut**
86368 Gersthofen (DE)
• **Kalbskopf, Dr. Reinhard**
3080 Tervuren (BE)

(74) Vertreter: **Henkel, Breuer & Partner**
Patentanwälte
Maximiliansplatz 21
80333 München (DE)

(54) **Tondachziegel-Nasspressform und Verfahren zur Herstellung einer Form für das Herstellen von Tondachziegeln durch Nasspressung**

(57) Die Erfindung betrifft eine Tondachziegel-Nasspressform, die aus einer hydraulischen Zusammensetzung hergestellt ist, die Zement und Wollastonit umfasst, sowie ein Verfahren zur Herstellung einer solchen Form.

Diese Formen besitzen eine höhere Standzeit als zum gleichen Zweck dienende Gipsformen.

EP 2 532 633 A1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer Form für das Herstellen von Tondachziegeln durch Nasspressen. Die Erfindung betrifft des Weiteren eine solche Tondachziegel-Nasspressform.

[0002] Zur Herstellung von keramischen Dachziegeln wird üblicherweise ein vakuum-extrudiertes Gemisch aus Tonpulver und anderen fein gemahlenden mineralischen Bestandteilen unter Zugabe einer abgemessenen Wassermenge in eine Form gepresst und ergeben dort einen kohäsiven Ziegelkörper, der eine für die weitere Handhabung ausreichende Festigkeit hat. Der Ziegel wird dann zugeschnitten, getrocknet, glasiert und abschließend gebrannt. Am häufigsten werden Gipsformen verwendet, weil die Anzahl ihrer Poren je cm² und deren Größe das Wasserabsorptionsvermögen der Form für eine große Anzahl von Pressvorgängen gewährleisten, ohne dass Tonpartikel die Poren zusetzen. Das Ton/Wasser-Gemisch wird in eine Negativform aus Gips gepresst, die in einem Stahlrahmen aufgenommen ist und als Unterform dient sowie in eine weitere Negativform aus Gips, die gleichfalls in einem Stahlrahmen aufgenommen ist und als Oberform dient. Anschließend wird das Tongemisch zu einem grünen Ziegel der gewünschten Form gepresst.

[0003] Infolge des hohen Pressdruckes wird das in dem Tongemisch enthaltene Wasser dabei von dem Gips in der Unterform aufgenommen und abgesaugt.

[0004] Jeder Pressvorgang führt zu einem deutlichen Verschleiß der als Oberform und Unterform verwendeten, negativen Gipsformen; des Weiteren ist Gips bruchanfällig und das Gewicht der Gipsformen hoch. Wegen ihrer kurzen Standzeit müssen die Gipsformen häufig ersetzt werden. Währenddessen steht die Presse. Die Herstellung neuer Gipsformen und der Ersatz verschlissener Formen mit entsprechenden Stillstandszeiten ist zeit- und kostenaufwändig.

[0005] Aus der WO 94/03313 ist eine besonders verschleißfeste Form bekannt, deren Standzeit erheblich länger als diejenige von Gipsformen ist. Diese Form besteht aus zwei Schichten, von denen eine aus fein gemahlendem, gesinterterem oder geschäumtem Keramikmaterial besteht, das mit dem zu formenden Material in Kontakt kommt, während eine darunter liegende Schicht aus grob gemahlendem, gesinterterem oder geschäumtem Keramikmaterial oder geschäumtem Beton besteht. Die Herstellung solcher zweischichtiger Formen ist zeit- und kostenaufwändig.

[0006] Aus der US-A-4 908 174 ist eine poröse gehärtete Kunststoffzusammensetzung als Ersatz für Gips für die Herstellung von Formen für keramische Artikel bekannt.

[0007] Aus der EP-A-1 136 214 ist eine Form aus offenporig gesinterterem Metall zur Herstellung von keramischen Materialien bekannt.

[0008] Die Formen nach der US-A-4 908 174 und EP-A-1 136 214 haben nicht die erforderliche Porengrößen und -anzahl, mit der Folge, dass die Oberfläche von unter Verwendung von solchen Formen hergestellten Tonziegeln unbefriedigend ist, weil die Wasserabführung während der Herstellung der Tonziegel nicht ausreicht.

[0009] Aus der DD-A-227 430 sind Formen aus Polyurethan bekannt. Sie sind jedoch mechanisch weniger widerstandsfähig als Formen aus anorganischen Werkstoffen.

[0010] Aus der DE 690 07 917 T2 sind schließlich ein Verfahren zur Herstellung eines Gemischs auf der Grundlage von mit Verstärkungsfasern bewehrtem Zement und aus einem solchen Gemisch hergestellte Erzeugnisse bekannt, wobei sich das Gemisch aus 100 Gewichtsteilen Zement und 5 bis 20 Gewichtsteilen eines weiteren pulverförmigen Stoffes zusammensetzt und der weitere pulverförmige Stoff aus einer Reihe von Stoffen gewählt werden kann, die auch Wollastonitpulver umfassen.

[0011] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren der einleitend angegebenen Art zu schaffen, mit denen sich Formen mit hoher Verschleißfestigkeit und langer Standzeit für die Fertigung von keramischen Ziegeln herstellen lassen.

[0012] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch eine Tondachziegel-Nasspressform gemäß Patentanspruch 1 und ein Verfahren zur Herstellung einer Form für das Herstellen von Tondachziegeln durch Nasspressung gemäß Anspruch 7. Die erfindungsgemäße Tondachziegel-Nasspressform ist aus einer hydraulischen Zusammensetzung, die Zement und Wollastonit umfasst, hergestellt.

[0013] Aus dieser Zusammensetzung hergestellte Formen haben im Vergleich zu Gipsformen des Weiteren den Vorteil von niedrigeren Kosten und sind ökologisch unbedenklich, weil sie als inerte Abfall zu klassifizieren sind, während Gips wegen seines Gehalts an löslichen Salzen lediglich als ungefährlicher Abfall klassifiziert ist.

[0014] Die erfindungsgemäß zu verwendende hydraulische Zusammensetzung kann als weitere Bestandteile oder Zusätze u.a. Kalk, Graphit, Plastifizierungsmittel, Wasserbindemittel, Zuschläge und deren Gemische umfassen.

[0015] Die Erfindung erstreckt sich auch auf ein Verfahren zur Herstellung von Formen zum Herstellen von Tondachziegeln, das darin besteht, eine gießfähige Aufschlämmung oder Suspension zu erzeugen, die durch Zumischen von Wasser zu der hydraulischen Zusammensetzung nach der Erfindung erhalten wird.

[0016] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Beispielen näher erläutert.

[0017] In der Tabelle 1 sind zur Herstellung der Form bestimmte Zusammensetzungen angegeben. Beispiel 1 (Bsp. 1) ist eine zur Herstellung einer Zementform mit Wollastonit (Nordkalk FW325) geeignete Zusammensetzung, während Vergleichsbeispiel 1 (V.-Bsp. 1) eine entsprechende Zusammensetzung ohne Wollastonit ist.

EP 2 532 633 A1

Tabelle 1

Zusammensetzung (Gew.-%)	Bsp. 1	V.-Bsp. 1
Zement CEM I 42.5	32,632	32,632
Kalkpulver	3,7	3,7
Graphit	0,5	0,5
Flugaschen		5,77
Nordkalk FW325	5,77	
Wasser	17,77	17,77
Plastifizierer	0,064	0,064
Wasserbindemittel	0,064	0,064
Zuschläge (Sand 0/2)	39,5	39,5

[0018] Als Plastifizierer, d.h. Betonverflüssiger, wurde Glenium®Sky 53 (Handelsbezeichnung der Firma BASF) und als Wasserbindemittel, d.h. Einpresshilfe, wurde EH 550 (Handelsbezeichnung der Firma BASF) verwendet. Der Sand hatte eine Korngrößenverteilung von 0 bis 2 mm.

[0019] Die Zusammensetzungen gemäß Tabelle 1 wurden jeweils in einem Vakuummischgefäß zur Entfernung von Luft aus dem Gemisch während 3 Minuten mit Wasser gemischt. Die erhaltene, gießfähige Aufschlämmung wurde in eine Positivform aus silikoniertem Polyester mit dem selben Oberflächenprofil wie der endgültige Tonziegel und einer Metallplatte gegossen. Nach einer Absetzzeit von 2 Minuten wurde die Metallplatte entfernt und auf den abgesetzten Schlamm eine formatgleiche Stahlplatte aufgesetzt. Die Oberfläche der Stahlplatte war derart, dass die gipsbasierten und die zementbasierten Zusammensetzungen deutlich besser an der Stahlplatte als an der Polyesterform hafteten.

[0020] Die Stahlplatte hatte Ausnehmungen und Bohrungen, um beim späteren Einsatz der Form ein Vakuum anlegen zu können. Der Schlamm wurde dann während 30 Minuten zwischen der Polyesterform und der Stahlplatte gepresst. Die Polyesterform wurde anschließend von den gepressten Teilen getrennt. Die Form blieb auf der Stahlplatte und war fertig zum Gebrauch als Oberform oder Unterform in der Formpresse einer Fertigungslinie für Tonziegel. Probekörper der so hergestellten Formen wurden auf Wasserabsorption, Porosität (Messung nach dem Vakuumverfahren entsprechend DIN 51056) und Verschleißfestigkeit (Längen- und Volumenschwund gemäß Böhme Test entsprechend DIN 52108) geprüft. Das nachfolgende Vergleichsbeispiel 2 (V.-Bsp. 2) bezieht sich auf Messungen an Probekörpern von einer typischen Gipsform, die, wie üblich, aus Halbhydratmassen (Gemenge aus alpha- und beta-Halbhydrat $\text{CaSO}_4 \times 0,5 \text{ H}_2\text{O}$) und Abbindemitteln unter Zugabe von Wasser im Verhältnis von etwa 2,5 : 1 hergestellt wurde, d.h. das Gemisch wurde kurz gerührt, die Masse in eine Form gegossen und die Abbindezeit abgewartet.

Tabelle 2

Parameter	Einheit	Bsp. 1	V.-Bsp. 1	V.-Bsp. 2
Wasser-absorption	%	12.9	18.1	14.2
Offene Poren	%	26.4	31.9	22.8
Mittlerer Porenradius	µm	2.80	0.06	1.78
Längenabnahme	mm	0.7	0.6	0.9
Längenabnahme	%	78	67	100
Volumenabnahme	cm ³	4.6	4.6	6
Volumenabnahme	%	77	77	100

[0021] Die Längenabnahme gemäß Bsp. 1 ist, bezogen auf das V.-Bsp. 2, um 22 % niedriger und die Volumenabnahme um 23 % niedriger.

[0022] Die Ergebnisse in Tabelle 2 zeigen, dass die Eigenschaften der Form aus dem Zement/Wollastonit-Gemisch und diejenigen der Gipsform hinsichtlich Wasserabsorption, Porosität und mittlerem Porenradius ähnlich sind. Für die Form auf Zementbasis ohne Wollastonit ist der mittlere Porenradius zu klein, so dass sich diese kapillaren Poren rasch mit feinen Tonteilchen zusetzen. Die Wasserabsorptionsfähigkeit nimmt deshalb nach wenigen Presszyklen rasch ab,

was Wasserflecken auf den geformten Tonziegeln zur Folge hat.

[0023] Der Verschleiß der Form nach der Erfindung ist jedoch, wie die obigen Ergebnisse der Verschleißprüfungen zeigen, erheblich kleiner als bei der Gipsform. Versuche im industriellen Maßstab haben dementsprechend gezeigt, dass für eine gegebene Form eines Tonziegels und eine gegebene Tonzusammensetzung die Formen nach der Erfindung eine Standzeit von etwa 3.000 Presszyklen haben, während die Gipsformen eine Standzeit von nur etwa 2.200 Presszyklen haben, bevor der gepresste Tonziegel seine scharfen Konturen verliert.

Patentansprüche

1. Tondachziegel-Nasspressform, hergestellt aus einer hydraulischen Zusammensetzung, die Zement und Wollastonit umfasst.
2. Tondachziegel-Nasspressform nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** sie aus einer Zusammensetzung hergestellt ist, die einen Wollastonitgehalt von 2 bis 10 Gew.-%, bezogen auf das Trockengewicht der Zusammensetzung, aufweist.
3. Tondachziegel-Nasspressform nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** sie aus einer Zusammensetzung hergestellt ist, die einen Zementgehalt von 20 bis 50 Gew.-%, bezogen auf das Trockengewicht der Zusammensetzung, aufweist.
4. Tondachziegel-Nasspressform nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** sie aus einer Zusammensetzung hergestellt ist, die weitere Zusätze, zumindest aus der Gruppe Kalk, Graphit, Plastifizierungsmittel, Wasserbindemittel, Zuschläge wie Sand und ihren Gemischen, aufweist.
5. Tondachziegel-Nasspressform nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** sie aus einer Zusammensetzung hergestellt ist, die einen Graphitgehalt von bis zu 1 Gew.-%, bezogen auf das Trockengewicht der Zusammensetzung, aufweist.
6. Tondachziegel-Nasspressform nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet, dass** sie aus einer Zusammensetzung hergestellt ist, die Anteile an Wollastonit, Kalk und Zuschlägen von insgesamt zwischen 50 und 80 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht der Trockenmasse, aufweist.
7. Verfahren zur Herstellung einer Form für das Herstellen von Tondachziegeln durch Nasspressung, bei dem eine Zement und Wollastonit umfassende hydraulische Zusammensetzung mit Wasser zu einer gießfähigen Aufschläm-
ung gemischt wird.
8. Verfahren nach Anspruch 7, **dadurch gekennzeichnet, dass** eine Zusammensetzung mit einem Wollastonitgehalt von 2 bis 10 Gew.-%, bezogen auf das Trockengewicht der Zusammensetzung, eingesetzt wird.
9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, **dadurch gekennzeichnet, dass** eine Zusammensetzung mit einem Zementgehalt von 20 bis 50 Gew.-%, bezogen auf das Trockengewicht der Zusammensetzung, eingesetzt wird.
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 9, **dadurch gekennzeichnet, dass** eine Zusammensetzung eingesetzt wird, die weitere Zusätze, zumindest aus der Gruppe Kalk, Graphit, Plastifizierungsmittel, Wasserbindemittel, Zuschläge wie Sand und ihren Gemischen, aufweist.
11. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 10, **dadurch gekennzeichnet, dass** eine Zusammensetzung eingesetzt wird, die einen Graphitgehalt von bis zu 1 Gew.-%, bezogen auf das Trockengewicht der Zusammensetzung, aufweist.
12. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 11, **dadurch gekennzeichnet, dass** eine Zusammensetzung eingesetzt wird, die Anteile an Wollastonit, Kalk und Zuschlägen von insgesamt zwischen 50 und 80 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht der Trockenmasse, aufweist.



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 12 16 8743

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)
X	CHEMICAL ABSTRACTS, 14. Januar 1985 (1985-01-14), XP000191309, ISSN: 0009-2258 * das ganze Dokument * -----	1-12	INV. C04B28/04
X	CN 1 130 160 A (NANCHANG AVIAT INDUSTRY COLLEG [CN]) 4. September 1996 (1996-09-04) * Zusammenfassung * * Ansprüche 1-4 * -----	1,3,4,7, 9,10	
A	GB 2 441 313 A (LAFARGE ROOFING TECHNICAL CT S [GB]) 5. März 2008 (2008-03-05) * das ganze Dokument * -----	1-12	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IPC)
			C04B
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort München		Abschlußdatum der Recherche 11. Oktober 2012	Prüfer Roesky, Rainer
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur			

1
EPO FORM 1503 03/82 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 12 16 8743

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

11-10-2012

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
CN 1130160 A	04-09-1996	KEINE	
GB 2441313 A	05-03-2008	GB 2441313 A	05-03-2008
		WO 2008025984 A1	06-03-2008

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

- WO 9403313 A [0005]
- US 4908174 A [0006] [0008]
- EP 1136214 A [0007] [0008]
- DD 227430 A [0009]
- DE 69007917 T2 [0010]