

R U 2 4 9 7 7 3 C 1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



(19) RU (11) 2 497 773 (13) C1

(51) МПК  
C04B 28/26 (2006.01)  
C04B 111/20 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

**(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ**

(21)(22) Заявка: 2012126925/03, 27.06.2012

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:  
27.06.2012

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 27.06.2012

(45) Опубликовано: 10.11.2013 Бюл. № 31

(56) Список документов, цитированных в отчете о  
поиске: RU 2426707 C1, 20.08.2011. RU 2370468 C1,  
20.10.2009. RU 2312086 C1, 10.12.2007. RU  
2243952 C1, 10.01.2005. RU 2433853 C1,  
20.11.2011. GB 1153299 A, 11.05.1965. CN  
102418308 A, 18.04.2012.

Адрес для переписки:

190031, Санкт-Петербург, Московский пр., 9,  
ПГУПС, патентный отдел

(72) Автор(ы):

Сватовская Лариса Борисовна (RU),  
Масленникова Людмила Леонидовна (RU),  
Бабак Наталья Анатольевна (RU),  
Мархель Наталья Викторовна (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего  
профессионального образования  
"Петербургский государственный  
университет путей сообщения" (RU)

**(54) ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ МАССА**

(57) Реферат:

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано для изготовления изделий, предназначенных для теплоизоляции тепловых печных агрегатов и энергетического оборудования с температурой эксплуатации до 1150°C. Технический результат - повышение прочности. Термоизоляционная масса содержит кембрийскую глину, огнеупорную глину, формоотход - отход от сталелитейного производства на основе кварцевого песка,

доломит и череп, совместно молотые до остатка на сите 0,08 не более 1%, жидкое стекло плотностью 1,4-1,5 г/см<sup>3</sup>, отсев строительных отходов от разборки зданий с модулем крупности M<sub>kp</sub>=2,7, на 80% состоящий из боя тяжелого бетона на гранитном щебне, при следующем соотношении компонентов, мас.%: жидкое стекло 28,0-30,0, указанный отсев 50,0-52,0, кембрийская глина 7,5-8,5, огнеупорная глина 3,5-4,5, указанный формоотход 3,5-4,5, доломит - 3,0-3,3, череп - 1,0-1,2. 1 пр., 2 табл.

R U 2 4 9 7 7 7 3 C 1

R U 2 4 9 7 7 3 C 1

RUSSIAN FEDERATION



(19) RU (11) 2 497 773 (13) C1

(51) Int. Cl.  
C04B 28/26 (2006.01)  
C04B 111/20 (2006.01)

FEDERAL SERVICE  
FOR INTELLECTUAL PROPERTY

**(12) ABSTRACT OF INVENTION**

(21)(22) Application: 2012126925/03, 27.06.2012

(24) Effective date for property rights:  
27.06.2012

Priority:

(22) Date of filing: 27.06.2012

(45) Date of publication: 10.11.2013 Bull. 31

Mail address:

190031, Sankt-Peterburg, Moskovskij pr., 9,  
PGUPS, patentnyj otdel

(72) Inventor(s):

Svatovskaja Larisa Borisovna (RU),  
Maslennikova Ljudmila Leonidovna (RU),  
Babak Natal'ja Anatol'evna (RU),  
Markhel' Natal'ja Viktorovna (RU)

(73) Proprietor(s):

Federal'noe gosudarstvennoe bjudzhetnoe  
obrazovatel'noe uchrezhdenie vysshego  
professional'nogo obrazovanija "Peterburgskij  
gosudarstvennyj universitet putej soobshchenija"  
(RU)

**(54) THERMO-INSULATING MASS**

(57) Abstract:

FIELD: chemistry.

SUBSTANCE: invention relates to building materials and can be applied for producing articles, intended for thermo-insulation of thermal furnace units and energy equipment with temperature of exploitation to 1150°C. Thermo-insulating mass contains Cambrian clay, fireproof clay, form-waste - waste from steel-casting production based on quartz sand, dolomite and crock, milled together to residue on sieve 0.08 not more than 1%, liquid glass with

density 1.4-1.5 g/cm<sup>3</sup>, riddling of building wastes from dismounting of buildings with module of coarseness M<sub>co</sub>=2.7, on 80% consisting of broken heavy-weight concrete on granite macadam, with the following component ratio, wt %: liquid glass 28.0-30.0, said riddling 50.0-52.0, Cambrian clay 7.5-8.5, fireproof clay 3.5-4.5, claimed form-waste 3.5-4.5, dolomite - 3.0-3.3, crock 1.0-1.2.

EFFECT: increased strength.

1 ex, 2 tbl

R U 2 4 9 7 7 3 C 1

Настоящее изобретение относится к области строительных материалов, в частности к термоизоляционным массам, предназначенным для теплоизоляции тепловых, печных агрегатов и энергетического оборудования с температурой изолируемой поверхности до 1150°C.

<sup>5</sup> Известна термоизоляционная масса, (RU №2370468, С04В 28/26, 18/14, 14/10, 35/66, 111/40, бюл. №29, опубл. 20.10.2009) при следующих соотношениях компонентов, мас.%: жидкое стекло плотностью 1,4-1,5 г/см<sup>3</sup> - 30,5-37,0, гранулированный доменный шлак с модулем крупности  $M_{kp}=2,0-2,8-45,0-48,0$ , кембрийская глина - 12,7-15,0, стеклобой - 0,7-0,9, череп - 1,0-1,2, гранитные отсевы - 1,8-2,2, доломит - 1,8-2,2.

<sup>10</sup> Недостатком такой термоизоляционной массы является низкая прочность.

<sup>15</sup> Наиболее близкой к заявляемой является термоизоляционная масса (RU №2426707, С04В 28/26, 18/14, 35/66, 111/20, бюл. №23, опубл. 20.08.2011) при следующих соотношениях компонентов, мас.%: жидкое стекло плотностью 1,4-1,5 г/см<sup>3</sup> - 32,0-37,0, гранулированный доменный шлак с модулем крупности  $M_{kp}=2,0-2,8 - 46,0-48,0$ , кембрийская глина - 7,0-8,0, огнеупорная глина - 3,5-4,0, формоотход - 3,5-4,0, череп - 0,8-1,0, доломит - 2,2-3,0.

<sup>20</sup> Недостатком такой термоизоляционной массы является низкая прочность.

Настоящее изобретение направлено на создание новой термоизоляционной массы с повышенной прочностью и одновременной утилизацией промышленных отходов.

<sup>25</sup> Поставленная техническая задача достигается тем, что термоизоляционная масса, содержащая кембрийскую глину, огнеупорную глину, череп, доломит, и формоотход - отход от сталелитейного производства на основе кварцевого песка, совместно молотые до остатка на сите 0,08 не более 1%, жидкое стекло плотностью 1,4-1,5 г/см<sup>3</sup>, дополнительно содержит отсев строительных отходов от разборки зданий с  $M_{kp}=2,7$ , на 80% состоящий из боя тяжелого бетона на гранитном щебне, при следующем соотношении компонентов, мас.%:

<sup>30</sup>	жидкое стекло плотностью 1,4-1,5 г/см <sup>3</sup>	28,0-30,0
	указанный отсев строительных отходов от разборки зданий	50,0-52,0
	кембрийская глина	7,5-8,5
	огнеупорная глина	3,5-4,5
<sup>35</sup>	указанный формоотход	3,0-4,5
	доломит	3,0-3,3
	череп	1,0-1,2

<sup>40</sup> В качестве связующего выбрано жидкое стекло  $Na_2SiO_3 \cdot nH_2O$  (ГОСТ 13078-81, ТУ 113-08-00206457-28-93), изготавливаемое из растворимого силиката натрия.

<sup>45</sup> В качестве заполнителя и отвердителя используется техногенный продукт - отсев строительных отходов от разборки зданий с  $M_{kp}=2,7$  на 80% представленный боем тяжелого бетона, в состав которого входит гранитный щебень и цементная составляющая (гидросиликаты и алюмосиликаты кальция и магния), также в состав отсева входит бой кирпича (силикаты и алюмосиликаты кальция), небольшое количество боя стекла и выгорающей органики - щепы и полистирола.

<sup>50</sup> Кембрийская глина - легкоплавкая, полукислая, низкодисперсная, с низким содержанием крупнозернистых включений, насыпная плотность 1450 кг/м<sup>3</sup>, интервал спекания 50-100°C. Огнеупорная глина представлена латненской глиной (месторождение ст. Латное Воронежской обл.), которая отличается повышенным содержанием плавней и высокой степенью измельчения частиц, часть которых имеет коллоидальный характер. Данные химического анализа глин представлены в

таблице 1.

Формоотход является отходом от сталеплавильного производства, на 98% состоящий из кварцевого песка с остатками частично не выгоревшей органики и жидкого стекла. Возможно небольшое присутствие окалины.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Химический состав кембрийской и латненской глин, мас.%

Таблица 1

Глина	SiO <sub>2</sub>	TiO <sub>2</sub> +Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	CaO	MgO	K <sub>2</sub> O+Na <sub>2</sub> O	SO <sub>3</sub>	П.п.п.
кембрийская	62,83	17,29	6,64	1,24	2,73	4,5	0,54	4,26
латненская	47,4	36,7	0,9	0,4	0,04	0,11	-	11,5

Доломит - CaMg(CO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> - минерал группы карбонатов, по химическому составу двойной карбонат кальция и магния: CaCO<sub>3</sub>·MgCO<sub>3</sub>, содержит примеси глины, известняка. При температуре 600-700°C происходит диссоциация MgCO<sub>3</sub>, при 830-900°C 15 происходит диссоциация CaCO<sub>3</sub>.

Череп представляет собой бой обожженных керамических изделий и состоит в основном из кварца и алюмосиликатов кальция и магния.

Присутствие отсева строительных отходов от разборки зданий, в данной 20 композиции расширяет интервал спекания и увеличивает прочность образцов.

Пример конкретного выполнения

Дозируют и подвергают помолу в шаровой мельнице до остатка на сите 0,08 не более 1% кембрийскую и латненскую глины, формоотход - отход от сталелитейного производства на основе кварцевого песка, череп, доломит. Дозируют полученную 25 тонкомолотую смесь в бетономешалку. Дозируют жидкое стекло плотностью 1,4-1,5 г/см<sup>3</sup> и отсев строительных отходов от разборки зданий с M<sub>kp</sub>=2,7, на 80% состоящий из боя тяжелого бетона на гранитном щебне. Приготавливают термоизоляционную массу, смешивая отдозированные компоненты в бетономешалке в течение 3-5 минут.

Жаростойкая термоизоляционная масса используется для изготовления изделий требуемой формы и образцов для проведения физико-механических испытаний методом литья или набивки.

Твердение термоизоляционной массы осуществляется в течение 24 часов в 35 нормальных условиях. Затвердевшие образцы вынимают из форм и сушат при температуре 100-110°C. Высушенные образцы готовы к эксплуатации.

Для определения прочности образцы, отформованные вручную в формах размером 160×40×40 мм, сушили при температуре плюс 100°C до влажности 4-6% и обжигали при максимальной температуре плюс 1000°C с выдержкой не менее 1 часа.

После обжига определялся предел прочности образцов при сжатии по ГОСТ 8462-85. Состав и свойства термоизоляционной массы представлены в таблице 2.

При получении термоизоляционной массы заявляемого состава используются побочные продукты строительной промышленности, что благоприятно сказывается на экологической обстановке, а также снижает себестоимость продукции.

Термоизоляционная масса, характеризуемая физико-механическими 45 характеристиками, указанными в таблице 2, может быть использована для изготовления теплоизоляционных изделий, с температурой применения до плюс 1150°C.

Анализируя данные таблицы 2 можно сделать вывод, что термоизоляционная масса характеризуется повышением прочности на 20% по сравнению с прототипом, что расширяет диапазон применения массы и достигается попутный эффект утилизации

5  
10  
15  
20  
25  
30  
35  
ОТХОДОВ.

Таблица 2

Состав и свойства термоизоляционной массы

№ п/п	Количество цемента $D=1,4-1,5 \text{ г/см}^3$	Лайминг-порошок $D=1,4-1,5 \text{ г/см}^3$	Отсев строительных отходов от разборки зданий	Кембрийская глина	Гипс	Фторомонт	Матричный материал	Формоотход	Прочность при сжатии, МПа
Прототип	32,0 - 37,0	46,0 - 48,0	-	7,0 - 8,0	0,8 - 1,0	2,2 - 3,0	3,5 - 4,0	3,5 - 4,0	10,5-10,8
1	28,0	-	50,0	8,5	1,2	3,3	4,5	4,5	12,9
2	29,0	-	51,0	8,0	1,1	3,15	4,0	3,75	12,7
3	30,0	-	52,0	7,5	1,0	3,0	3,5	3,0	12,6

## Формула изобретения

40 Термоизоляционная масса, содержащая кембрийскую глину, оgneупорную глину, череп, доломит и формоотход - отход от сталелитейного производства на основе кварцевого песка, совместно молотые до остатка на сите 0,08 не более 1%, жидкое стекло плотностью 1,4-1,5 г/см<sup>3</sup>, отличающаяся тем, что дополнительно содержит отсев строительных отходов от разборки зданий с  $M_{kp}=2,7$ , на 80% состоящий из боя тяжелого бетона на гранитном щебне, при следующем соотношении компонентов, мас.%:

жидкое стекло плотностью 1,4-1,5 г/см <sup>3</sup>	28,0-30,0
отсев строительных отходов от разборки зданий	
с $M_{kp}=2,7$ , на 80% состоящий из боя тяжелого	
бетона на гранитном щебне	50,0-52,0
кембрийская глина	7,5-8,5
огнеупорная глина	3,5-4,5

**RU 2 497 773 C1**

формоотход - отход от сталелитейного	
производства на основе кварцевого песка	3,0-4,5
доломит	3,0-3,3
череп	1,0-1,2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50